

kunststoffgebundene Polyesterfaserplatte

- Trittschallminderung: ≥ 10 dB
- sehr emissionsarm
- Plattendicken: 4 mm, 9 mm, 15 mm
- Format: 100 x 60 cm

Siegel:



Anwendungen

- zur Entkopplung spannungskritischer Untergründe und zur Trittschallminderung im Verbund mit Naturwerkstein und keramischen Belägen
- als entkoppelnde Zwischenschicht zur Sanierung alter Holzdielenböden sowie alter Fliesen und zur Erhöhung der Biegesteifigkeit
- zum Ausgleichen von Höhenunterschieden im Untergrund
- als Untergrund für keramische Fliesen und Natursteinbeläge
- im Wand- und Bodenbereich
- für innen

Eigenschaften

- leicht verarbeitbar
- verrottungsbeständig

Zusammensetzung

- Polyesterfasergemisch, beidseitig beschichtet

Untergrund

Allgemein

- junge, tragfähige, unbeheizte, zementäre Estriche nach Begehbarkeit
- SAFETEC®-Bodenausgleichsmassen, Bodenspachtelmassen
- Zement- und Calciumsulfatestriche, beheizt und unbeheizt
- Gussasphaltestriche
- Trockenestriche
- verwindungssteife Holzuntergründe im Innenbereich
- alte, festhaftende Fliesenbeläge
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Kalk-, Kalkzement- oder Zementunterputze
- Mischuntergründe
- Beton

Beschaffenheit / Prüfungen

- Calciumsulfatestriche müssen zum Zeitpunkt der Belegung eine Restfeuchte $\leq 0,5$ CM-% (unbeheizt) oder $\leq 0,3$ CM-% (beheizt) aufweisen.
- Beton muss mindestens 3 Monate alt sein.
- Risse im Untergrund müssen abgeklungen sein und dürfen sich nicht mehr bewegen.

Vorbereitung

- Die Ebenflächigkeit des Untergrundes ist vor der Verlegung mit strasser PLAN Ausgleichsmassen herzustellen.
- Holzuntergründe sind anzuschleifen und ggf. nachzuschrauben.
- Schwach saugende, mineralische Untergründe mit strasser PRIM DG-S Dispersionsgrundierung schnell, grundieren.
- Stark saugende, mineralische Untergründe mit strasser PRIM DTG Dispersionstiefengrund grundieren.
- Glatte, nichtsaugende Untergründe, z. B. Beton oder alte Fliesenbeläge, mit strasser PRIM QG-S Quarzgrundierung schnell, grundieren.
- Bei zeitkritischen Arbeiten mineralische Untergründe mit strasser PRIM DG-S Dispersionsgrundierung schnell grundieren (kann bereits nach ca. 30 Minuten belegt bzw. überarbeitet werden).
- Calciumsulfat- und Gussasphaltestriche sowie nichtsaugende Untergründe sind einlagig mit strasser PRIM EG Epoxidgrundierung oder zweilagig mit strasser PRIM ESA Epoxidschutzanstrich vorzubehandeln und mit strasser PLUS GQS Grober Quarzsand abzusanden. Nach Erhärtung überschüssigen, losen Sand gründlich entfernen.
- Wenn eine vollflächige und feste Sandeinstreuung vorhanden ist, ist bei Gussasphaltuntergründen eine Grundierung nicht erforderlich.
- Junge, unbeheizte Zementestriche sofort nach Begehbarkeit bis max. 5 Tage alt. Die Verlegung des Entkopplungsgewebes inklusive des Fliesenbelages muss innerhalb der ersten fünf Tage abgeschlossen sein, danach erst wieder nach 28 Tagen.

Verarbeitung

Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung

- Strasser PLUS DEP Dämm- und Entkopplungsplatten können mit einem scharfen Messer oder einer Stichsäge zugeschnitten werden.

Auftragen

- Auf den vorbereiteten Untergrund einen strasser FLEX C2-Fliesenkleber mit einer Zahnkelle (Zahnung: 4 mm) auftragen.
- Strasser PLUS DEP Entkopplungsplatte unterseitig mit einer Kratzspachtelung versehen, in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken. Auf eine hohlraumfreie Verlegung ist zu achten.
- Die Platten sind so zu verlegen, dass keine Kreuzfugen entstehen.
- Zu angrenzenden aufsteigenden Bauteilen sind Bewegungsfugen auszubilden. Bewegungsfugen aus dem Untergrund müssen übernommen werden.

Nachfolgende Beschichtung / Überarbeitbarkeit

- Die Überarbeitung kann nach Begehbarkeit des zur Verklebung der Platten verwendeten FLEX C2-Fliesenklebers erfolgen.
- Als nachfolgende Oberbeläge eignen sich keramische Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinbeläge. Die Verlegung erfolgt mit für den jeweiligen Anwendungsfall geeigneten strasser FLEX C2-Fliesenklebern nach den anerkannten Regeln der Technik.
- Beim Einsatz in Feucht- und Nassräumen sind die Dämm- und Entkopplungsplatten mit strasser Flexible Dichtschlämme und/oder Dichtungsbahn abzudichten. Die Richtlinien für Abdichtungen im Verbund sind zu beachten.

Werkzeugreinigung

- Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

- Für eine maximale Trittschalldämmung darf zwischen den Fugenflanken der einzelnen Platten und zu aufsteigenden Bauteilen keine Mörtelverbindung entstehen. Ggf. Plattenfugen an der Oberfläche mit einem schmalen Klebeband abkleben.
- Zu angrenzenden Bauteilen sind geeignete Randdämmstreifen anzubringen.

Lieferform

- 4 mm: 9 m²/Karton (= 15 Platten)
- 9 mm: 6 m²/Karton (= 10 Platten)
- 15 mm: 3 m²/Karton (= 5 Platten)

Lagerung

- Trocken und liegend lagern.
- Original verschlossen mindestens 24 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.



Verbrauch

- Verbrauch: ca. 1 m²/m²

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Abmessungen | 1000 mm x 600 mm |
| Trittschallminderung | 4 mm: 10 dB; 9 mm: 10 dB; 15 mm: 10 dB |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ | 0,1 W/(mK) |
| Brandverhalten | E gemäß DIN EN 13501 |

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Service-Hotline Tel. +49 541 601-235. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.